

# ООО «ИЗОМИР»

115583, г.Москва, ул. Елецкая, д.11, корп.1,

р/с 40702810838000127110 в банке ПАО СБЕРБАНК к/с 30101810400000000225 БИК 044525225

инн 7724421246 клп 772401001 окпо 19729324

## ПЕНОПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ВИЛАТЕРМ»

ТУ 2291-009-03989419-2006

### ПАСПОРТ № 003505В

Марка «Вилатерм» 35 мм (3 п.м.)

Партия № 00350526 Количество 51000 м.п.

Дата изготовления 05.2026г.

| № п/п | Наименование показателя                                                                                          | Норма                                                                    | Фактически                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.    | Внешний вид                                                                                                      | Поверхность без трещин, разрывов. Допускается шероховатость, неровности. | Соответствуют                      |
| 2.    | Геометрические размеры:<br><br>- наружный/внутренний диаметр, мм<br><br>-внутренний диаметр – толщина стенки, мм | <u>35 спл.</u>                                                           | Соответствует<br><br>Соответствует |
| 3.    | Длина, м                                                                                                         | 3                                                                        | Соответствует                      |
| 4.    | Предельные отклонения по геометрическим размерам                                                                 | ТУ, Таблица 1                                                            | Соответствует                      |
| 5.    | Плотность (кажущаяся), кг/м <sup>3</sup>                                                                         | 25-40                                                                    | 27,4                               |
| 6.    | Относительная остаточная деформация при сжатии на 25%, %                                                         | Не более 10                                                              | Соответствует                      |
| 7.    | Водопоглощение по массе не более, %                                                                              | 3                                                                        | 1,3                                |

Качество продукции соответствует требованиям ТУ 2291-009-03989419-2006.

Отдел контроля качества



Пушкарев А.В.

